


## CHAPA TRANSFORMADA

### COBRE 0.5/0.6



	Piezas Fabricadas a medida
<b>Propiedades Plegado:</b>	
Espesor	0.5/0,6 mm
Longitud	10 - 2000 mm
Anchura (Desarrollo)	10 - 1000 mm
<b>Dimensiones:</b>	
Espesor de la Chapa	0.5/0,6 mm
Longitud de la Chapa	2000 mm
Anchura de la Chapa	1000 mm
<b>Composición Química:</b>	Cu + Ag (99,95%), P (0,025%)
<b>Valores Mecánicos y Tecnológicos:</b>	
Alargamiento de la ruptura	180 – 210 N / mm <sup>2</sup>
Resistencia a la Tracción	240 / 300 N / mm <sup>2</sup>
Limite Alargamiento	≥ 26%
<b>Calidad:</b>	
Ensayo de plegado	No hay ruptura
Enderezamiento después de plegado	No hay ruptura
Certificado Materia Prima	Según EN 1652 CW024A / EN 1172 R240 / EN 1172