



BAJANTE

Norma DIN 18461
Norma UNE-EN 612

ZINC



Bajante Redonda

Medidas	80	100	120
d	80	100	120

Bajante Cuadrada

Medidas	80	100	120
d	80	100	120

Propiedades	Redondo	Cuadrado
Espesor	0,65	0,65
Longitud	3000	3000
Anchura	80 / 100 / 120	80 / 100 / 120

Dimensiones:	
Espesor de la hoja/bobina:	± 0,02 mm
Anchura de la hoja/bobina:	+ 2 / - 0 mm
Longitud de la hoja:	+ 5 / - 0 mm
Curvatura	≤ 2mm y omega ≤ 0,6

Valores mecánicos y tecnológicos:	
0,2% - límite de alargamiento:	110 – 150 N / mm ²
Resistencia a la tracción:	152 / 150 N / mm ²
Alargamiento de la ruptura:	≥ 40%
Dureza Vickers:	≥ 45%
Ensayo de plegado:	No hay ruptura
Enderezamiento después de plegado:	No hay ruptura
Alargamiento remanente:	
Ensayo de plegado a 4°C:	No hay ruptura
Test según Erichsen:	7,5 mm sin fisura