

TRISO-SOLS

FORJADOS
(TERRAZAS, SUELOS ETC.)

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EFICACIA TÉRMICA MEDIDA (ET=RT)*

$$RT = 1 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} \quad UT = 1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$UT = 1/RT$$

PRESENTACIÓN

ROLLO

ANCHO	1,60 m
LARGO	12,50 m
SUPERFICIE	20 m ²
PESO/ROLLO	12,30 Kg

COMPOSICIÓN

Nº CAPAS	13	1 film PE grueso cuadrículado, 6 espumas PE, 4 láminas reflectoras intermedias, 2 láminas metalizadas con malla de refuerzo
----------	----	---

Nº REFLECTORES	6
PESO/m ²	615 g/m ²
ESPESOR	7 mm

PROPIEDADES MECÁNICAS

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	NF EN ISO 13934-1
Longitudinal:	>550 N
Transversal:	>300 N
RESISTENCIA AL RASGADO	NF EN ISO 13937-2
Longitudinal:	>60 N
Transversal:	>25 N

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	ITF LYON
20 kPa (2000 Kg/m ²)	3,92 mm - 44% - Clase II

PROPIEDADES ACÚSTICAS

ATENUACIÓN ACÚSTICA	DIN EN ISO 140-8: 1998
Ruidos de impacto	$\Delta L = 22 \text{ dB (-14)}$

PERMEABILIDAD AL AIRE

4,65 l/m ² /s	NF EN ISO 9237
--------------------------	----------------

*Eficacia medida en condiciones reales sin cámaras de aire



■ VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Permite una difusión uniforme del calor gracias a sus láminas reflectoras.
- Aislamiento del forjado y perimetral con un sólo producto.
- Espesor reducido (7 mm): ideal para rehabilitación.

ACTIS
aislamiento y bienestar

www.aislamiento-actis.com